

# KEIM-Restauro-Lasur

# KEIM-Restauro-Fixativ

- Popis:** KEIM-Restauro-Lasur je hotová tenkovrstvá barva na bázi silikátu dle DIN 18 363, odst. 2.4.6. KEIM-Restauro-Fixativ je k ní patřící hotové ředidlo a základní nátěr.
- Oblast použití:** Oba výrobky se zvláště hodí k lazurovanému barevnému řešení ploch z přírodního kamene, např. k barevnému sjednocení výsrávek s originálními částmi. KEIM-Restauro-Lasur a KEIM-Restauro-Fixativ se navzájem mísí v jakémkoliv poměru podle požadovaného lazurovacího efektu.
- Dodávaná forma:** KEIM-Restauro-Lasur: nádoby po 1, 5 a 15 litrech. KEIM-Restauro-Fixativ: kanystry po 5 a 20 litrech.
- Barevné odstíny:** Podle přehledu přírodních kamenů (Natursteinkarte).
- Údaje o materiálu:**  
specifická hmotnost:  $1,15 \text{ g/cm}^3$   
koeficient nasákavosti:  $w = 0,5 \text{ kg/m}^2 \cdot h^{0,5}$  (dle DIN)  
difuzní odpor proti vodní páře:  $s_d = 0,02 \text{ m}$  (dle DIN)
- Spotřeba:** Jeden nátěr: cca  $0,03 \text{ l/m}^2$  KEIM-Restauro-Lasur + cca  $0,1 \text{ l/m}^2$  KEIM-Restauro-Fixativ
- Podklad:** Minerální podklad musí být bezprašný a suchý. Špatně držící staré nátěry je nutno odstranit.
- Fixační podkladový nátěr:** Silně savé podklady a podklady s poškozeným (pískujícím) povrchem vyžadují bezbarvou podkladovou fixaci nefeděným přípravkem KEIM-Restauro-Fixativ.  
Fixace podkladu: cca  $0,2 \text{ l/m}^2$  KEIM-Restauro-Fixativ  
Udaná množství jsou orientační. Přesné hodnoty lze stanovit pouze podle kontrolních ploch přímo na objektu.

---

<b>Lazurovací nátěry:</b>	<p>Ve venkovním prostředí je kvůli klimatické odolnosti nutný dvojitý lazurovací nátěr.</p> <p>Je-li požadován zvláště transparentní účinek, je možný jediný lazurní nátěr na předchozí bezbarvé fixaci podkladu pomocí přípravku KEIM-Restauro-Fixativ.</p> <p>Lazurování lze provádět štětkou.</p>
<b>Dodatečná ochrana proti vlhkosti:</b>	<p>Zvláště u tenkovrstvých lazurovacích nátěrů mohou být u ploch vystavených silnému účinku vody nebo k ochraně stavebních hmot citlivých na vlhko zapotřebí dodatečná ochranná opatření proti vlhkosti.</p> <p>V takových případech je velice vhodná hydrofobizační penetrace KEIM-Silangrund (viz technický list KEIM-Silangrund).</p>
<b>Upozornění:</b>	<p>Následné ošetření hydrofobizačním prostředkem není u přípravku KEIM-Restauro-Lasur nutné.</p>
<b>Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:</b>	<p>Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.</p>
<b>První pomoc:</b>	<p>§ při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem</p> <p>§ při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut</p> <p>§ při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody</p> <p>Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.</p>
<b>Skladování:</b>	<p>KEIM-Restauro-Lasur i KEIM-Restauro-Fixativ lze skladovat v uzavřených nádobách v chladném, proti mrazu chráněném prostředí po dobu 12 měsíců.</p>