

KEIM-Athenit®-fino

Hotová vnitřní vápenná stěrková hmota

Popis výrobku:	KEIM-Athenit®-fino je hotová, univerzálně použitelná vápenná stěrková hmota na bázi čistého hašeného vápna a jemně vyladěných vápenných písků.						
Oblast použití:	KEIM-Athenit®-fino lze použít v interiéru na celoplošné stěrkování nebo na vysprávkování menších defektů. Podklady s obsahem oleje nejsou pro přepracování produkty ze systému KEIM-Athenit® vhodné.						
Vlastnosti výrobku:	<p>KEIM Athenit®-fino je pravá vápenná stěrka bez přísady syntetických pojiv. KEIM Athenit®-fino se může hladce natahovat nebo i strukturovat a velice snadno se zpracovává.</p> <ul style="list-style-type: none">§ univerzální použití§ neobsahuje syntetická pojiva§ neobsahuje rozpouštědla§ neobsahuje rostlinné pryskyřice§ nevyvíjí napětí§ nehořlavý§ vysoká propustnost pro difuzi páry§ zabraňuje růstu plísní a hub§ ekologický§ snadno se zpracovává						
Charakteristika materiálu:	<table><tr><td>Specifická hmotnost:</td><td>1,91 g/cm³</td></tr><tr><td>Měrný difuzní odpor:</td><td>s_d < 0,02 m</td></tr><tr><td>Maximální velikost zrn:</td><td>0,5 mm</td></tr></table>	Specifická hmotnost:	1,91 g/cm ³	Měrný difuzní odpor:	s _d < 0,02 m	Maximální velikost zrn:	0,5 mm
Specifická hmotnost:	1,91 g/cm ³						
Měrný difuzní odpor:	s _d < 0,02 m						
Maximální velikost zrn:	0,5 mm						
Složení:	Voda, hydroxid vápenatý, uhličitán vápenatý, vápenné písky, přírodní uhlovodany, buničina, olej.						
Barevný odstín:	Přírodní. Materiál lze tónovat pomocí KEIM-Athenit®-coloranti do 10 % nebo práškovými pigmenty KEIM-Dekorfarbpulver do 3 %.						
Pokyny pro zpracování:	Příprava podkladu: Podklad musí být nosný, suchý, smáčitelý, čistý, zbavený prachu a mastnoty. Hladké nebo neminerální či smíšené podklady se doporučuje opatřit základním nátěrem KEIM-Athenit®-fondo nebo KEIM-Contact-Plus.						

	Zpracování:	KEIM-Athenit®-fino se dobře rozmíchá kvedlačkou a případně se trochou vody nastaví požadovaná konzistence. Natahuje se lžící v tloušťce asi 2 mm a po 30 až 90 minutách se strukturuje nebo vyhladí houbou, štětkou, pěnovým hladítkem nebo kovovou lžící (max. tloušťka vrstvy 4 mm). Pro dosažení jemnějšího povrchu lze natažený, ale ještě vlhký KEIM-Athenit®-fino přepracovat materiálem KEIM-Athenit®-liscio.
	Podmínky zpracování:	Teplota okolního vzduchu a podkladu > + 5 °C.
Spotřeba:		Cca 2 kg/m ² při tloušťce vrstvy 2 mm. Udané číslo je orientační hodnota. Přesné hodnoty spotřeby se zjistí jen na objektu položením vzorových ploch.
Čištění nářadí:		Ihned po použití omýt vodou.
Dodávaná forma:		Nádoby po 6 a 24 kg.
Skladování:		Cca 12 měsíců v uzavřených nádobách v chladu, ale chráněné proti mrazu.
Značení podle zákona o nebezpečných látkách:	Xi:	dráždivý Obsahuje hydroxid vápenatý.
	R 36/38:	dráždí oči a kůži
	R 41:	nebezpečí vážného poškození očí
	S 2:	uchovávejte mimo dosah dětí
	S 24/25:	zamezte styku s kůží a očima
	S 26:	při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
	S 36/37/39:	používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
Přepravní značení:		Odpadá.
Likvidace:		Odpadový klíč ES č. 10 13 99. K recyklaci odevzdávejte jen vyčištěné obaly.
Bezpečnostní pokyny:		Plochy, které se nemají ošetřovat (např. sklo, keramiku, dřevo apod.), chraňte vhodným opatřením. Potřísnění okolních ploch nebo komunikací ihned naředte velkým množstvím vody a odstraňte. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Chraňte před dětmi.
		Je nutné dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Údaje v tomto technickém listu nenahrazují povinné zkoušky produktu ohledně vhodnosti pro zamýšlené použití. Vyhrazuji si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější vydání platnost.