



interiér

KEIM-Athenit®-fondo

Hotová vnitřní základní vápenná barva s lehkým povrstvovacím účinkem

Popis výrobku:

KEIM-Athenit®-fondo je hotová základní vápenná barva na bázi čistého hašeného vápna a vysoce bílé řecké mramorové moučky bez přísady syntetických pojiv. Díky obohacení kvalitním jemným vápenným pískem má KEIM-Athenit®-fondo mírný povrstvovací a egalizační účinek.

Oblast použití:

KEIM-Athenit®-fondo slouží jako povrstvovací základní nátěr:

- § pro egalizaci různých savostí a struktur
- § k uzavření drobných vlasových trhlin
- § jako adhezni podklad pro Athenit®-fino

KEIM-Athenit®-fondo lze použít v interiéru na vápenné, vápnosádrové a vápnocementové omítky, omítky a stěrky s obsahem sádry, sanační omítky, přírodní kámen, beton, minerální staré nátěry a staré podklady s disperzními pojivy. Podklady s obsahem oleje nejsou pro přepracování produkty ze systému KEIM-Athenit® vhodné.

V kombinaci s přesně navzájem přizpůsobenými produkty ze systému KEIM-Athenit® lze řešit nejrůznější případy aplikací.

Vlastnosti výrobku:

KEIM-Athenit®-fondo neobsahuje přísadu syntetických pojiv. KEIM-Athenit®-fondo je připraven k okamžitému použití a snadno se zpracovává.

- § neobsahuje syntetická pojiva
- § neobsahuje rozpouštědla
- § neobsahuje rostlinné pryskyřice
- § vyrovnává strukturu
- § mírně vyplňuje trhliny
- § nevyvíjí napětí
- § nehořlavý
- § vysoce propustný pro difuzi páry
- § zabraňuje růstu plísní a hub
- § ekologický

Charakteristika materiálu:

Specifická hmotnost:	cca 1,65 g/cm ³
Difuzní odpor proti vodní páře:	s _d < 0,02 m
Maximální velikost zrn:	0,3 mm

Složení:

Voda, hydroxid vápenatý, uhličitán vápenatý, vápenné písky, přírodní uhlovodany, buničina, olej.

Barevný odstín:

Bílý.

Pokyny pro zpracování:**Příprava podkladu:**

Podklad musí být nosný, suchý, smáčitelný, čistý, zbavený prachu a mastnoty. Defekty vyspravte shodným materiálem se stejnou strukturou.

U silně savých podkladů se doporučuje ošetření vápennou vodou (Kalksinterwasser). U pískujících podkladů se doporučuje ošetření přípravkem KEIM-Fixativ v ředění vodou 1:3. Sintrové vrstvy na nových omítkách se odstraňují leptací tekutinou KEIM-Ätzflüssigkeit.

Zpracování:

KEIM-Athenit®-fondo se zpravidla nanáší neředěný štětkou nebo válečkem. Před zpracováním vždy dobře rozmíchejte. Další nátěry se provádí materiály Athenit®-lucente nebo -forte

Doba schnutí do přepracování je asi 4 hodiny. U prorážejících látek je nutná delší doba schnutí (24-48 hodin).

Podmínky zpracování:

Teplota okolního vzduchu a podkladu > + 5 °C.

Spotřeba:

Na hladkém podkladu pro jeden nátěr asi 0,40 kg/m² KEIM-Athenit®-fondo. Udané číslo je orientační hodnota, závislá na charakteru podkladu a způsobu zpracování. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit jen na objektu položením vzorových ploch.

Čištění náradí:

Okamžitě po použití omýt vodou.

Dodávaná forma:

Nádoby po 6 a 24 kg.

Skladování:

Cca 12 měsíců v uzavřených nádobách v chladu, ale chráněné proti mrazu.

Značení podle zákona o nebezpečných látkách:

Xi: dráždivý
Obsahuje hydroxid vápenatý.

R 36/38: dráždí oči a kůži
R 41: nebezpečí vážného poškození očí
S 2: uchovávejte mimo dosah dětí
S 24/25: zamezte styku s kůží a očima
S 26: při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S 36/37/39: používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít

Přepravní značení:

Odpadá.

Likvidace:

Odpadový klíč ES č. 10 13 99.
K recyklaci odevzdávejte jen vyčištěné obaly.

Bezpečnostní pokyny:

Plochy, které se nemají natírat (např. sklo, keramiku, dřevo apod.) chraňte vhodným opatřením. Potřísnění okolních ploch nebo komunikací ihned naředěte velkým množstvím vody a odstraňte. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Chraňte před dětmi.

Je nutné dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Údaje v tomto technickém listu nenahrazují povinné zkoušky produktu ohledně vhodnosti pro zamýšlené použití. Vyhrazuji si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácí dřívější vydání platnost.