

KEIM-Fixativ

Popis výrobku:	KEIM-Fixativ je pojivo, ředidlo a fixativ z čistého tekutého silikátu draselného pro minerální nátěry KEIM s maximální životností.
Oblast použití:	KEIM-Fixativ slouží jako pojivo a ředidlo pro čistě silikátové dvousložkové barevné systémy KEIM Purkristalat a KEIM-Dekorfarben. Naředěným materiálem KEIM-Fixativ lze regulovat, resp. snižovat savost silně savých minerálních podkladů a fixovat a zpevňovat pískující minerální podklady.
Vlastnosti výrobku:	<p>KEIM-Fixativ nerozpustně zkřemeňuje s podkladem, má vysokou difuzní propustnost, vysokou odolnost proti zvětrávání a je nehořlavý.</p> <ul style="list-style-type: none">§ nerozpustně zkřemeňuje s podkladem§ mimořádně odolný proti klimatickým vlivům§ netvoří film§ mimořádně propustný pro difuzi páry§ vysoká pojivost§ fixuje§ nehořlavý§ absolutně stálý vůči UV§ hubí plísně a kvasinky§ odolný vůči průmyslovým zplodinám§ odolný vůči rozpouštědlům§ nezávadný pro životní prostředí, příznivá ekologická bilance§ nezávadný z hlediska biologie staveb
Charakteristika materiálu:	specifická hmotnost: cca 1,17 g/cm ³ hodnota pH: cca 11,3
Odstín:	Žlutý, průzračný.
Pokyny pro zpracování:	<p>Příprava podkladu: Podklad musí být nosný, suchý, savý, čistý, zbavený prachu a mastnoty.</p> <p>Zpracování: Penetrace silně savých a (nebo) pískujících podkladů: KEIM-Fixativ, ředěný vodou 1:1 nebo 1:2, nanáší se štětkou.</p> <p>Pro rozmíchání barev KEIM-Purkristalat-Farbe a KEIM-Dekorfarben: rozmíchejte 5 kg barevného prášku ve 4 litrech KEIM-Fixativu. Ředění materiálů KEIM-Purkristalat-Farbe, KEIM-Dekorfarben, KEIM-Granital nebo KEIM-Quarzil: viz příslušné Technické listy.</p>
Podmínky pro zpracování:	Teplota okolního vzduchu a podkladu > 5 °C.

Doba schnutí:	Je nutné dodržet minimálně 12 hodin schnutí mezi penetrací a základním nátěrem a mezi jednotlivými nátěry.
Spotřeba:	Na penetrační nátěr hladkého podkladu: asi 0,1 l/m ² KEIM-Fixativ (a cca 0,1 l/m ² vody) Udané číslo je orientační hodnota, závislá na savosti a struktuře podkladu. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit jen na objektu položením vzorových ploch.
Čištění nářadí:	Okamžitě po použití omýt velkým množstvím vody.
Dodávaná forma:	Kanystry po 4 a 24 litrech.
Skladování:	12 měsíců v uzavřené nádobě a v chladu, ale chráněné proti mrazu. Chraňte před horkem a přímým slunečním světlem.
Značení podle zákona o nebezpečných látkách:	Odpadá.
Přepravní značení:	Odpadá.
Likvidace:	Odpadový klíč ES č. 06 02 99. K recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné obaly.
Bezpečnostní pokyny:	KEIM-Fixativ je alkalický. Plochy, které se nemají natírat (např. sklo, kámen, keramiku, dřevo apod.), chraňte pomocí vhodných opatření. Potřísnění okolních ploch nebo komunikací ihned naředte velkým množstvím vody a odstraňte. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Chraňte před dětmi. Je nutné dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Vyhrazuje si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácí dřívější vydání platnost.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:	Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem. Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.
První pomoc:	§ při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem § při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut § při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.