



## TECHNICKÝ LIST

# KEIM STUCASOL® FONDO

## 1. POPIS PRODUKTU

Plněná silikátová penetrace s adhezním povrchem, v odstínu přizpůsobeném vrchní omítce.

Pojivo: sol-silikát

## 2. OBLAST POUŽITÍ

Brání prosvítání podkladu a zlepšuje strukturní zpracování omítky KEIM Stucasol, zejména na nových jádrových omítkách.

## 3. VLASTNOSTI PRODUKTU

zvyšující adhezi, propustný pro vodní páru, regulující savost

– hustota	cca 1,6 g/cm <sup>3</sup>
– difúzně ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy	$s_d \leq 0,01$ m

### Odstíny:

Přírodní bílá a probarvená podle vzorníku KEIM Palette exclusiv

## 4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

### Příprava podkladu:

Podklad musí být nosný, rovný, suchý, čistý a zbavený zbytků snižujících přidrženost.

### Zpracování:

Před použitím rozmíchejte, podle potřeby naředíte max. 10 % přípravku KEIM Soldalit-Fixativ. Nanášejte štětkou nebo válečkem.

### Podmínky zpracování:

Teplota okolního vzduchu a podkladu nesmí být během zpracování a schnutí nižší než +5 °C. Nezpracovávejte na přímém slunci, za deště ani za silného větru. Plochy po nanesení chraňte vhodným opatřením před příliš rychlým vysycháním i před deštěm.

### Doba schnutí:

Cca 2–6 hodin, v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu.

### Spotřeba:

cca 0,25 kg/m<sup>2</sup>

### Čištění nářadí:

Okamžitě po použití očistěte vodou.

## 5. DODÁVANÁ FORMA

Nádoby 18 kg

## 6. SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suchu a chladu, chraňte před mrazem. V originálním uzavřeném obalu 6 měsíců.

## 7. LIKVIDACE

Odpadový klíč ES č. 08 01 12.

K recyklaci odevzdávejte jen zcela vyprázdněné obaly.

## 8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Kód GIS: M-GF 01

Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zejména sklo, keramiku a kámen. Potřísněné okolní plochy nebo komunikace ihned omyjte větším množstvím vody. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Dodržujte požadavky z Bezpečnostního listu ES.

Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a praktických zkušeností. Naše písemná i ústní doporučení k aplikaci mají pomoci při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah. Zejména kupce ani zpracovatele nezavazují povinnosti sami se s obvyklou odbornou péčí přesvědčit o vhodnosti našich produktů pro zamýšlený účel. Je nutné dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácí dřívější vydání platnost.



